



1 (3)

## Siro matt – lateks boja za plafone

### Siro Matt




#### OPIS:

M1 klasifikacija proizvoda. Akrilna lateks boja saodličnim stepenom pokrivenosti, za unutrašnju upotrebu na betonu, malteru, površinama tretiranim šunilom, cigle, iverice, gipsane ploče prema uputstvima za upotrebu. Pogodna za bojenje prethodno obojenih površina.

#### KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Pogodan za farbanje u enterijeru, na malteru, betonu, cigli, kartonskim gipsanim pločama, drvenim površinama, iverici i na ravnim površinama od drvenih vlakana. Pogodan za nove i prethodno ofarbane površine. Samo za unutrašnju upotrebu.

#### PREPORUČENA UPOTREBA: TEHNIČKI PODACI:



3 10

Bazne boje:

AP

Paleta boja:

Bela. Mogućnost nijansiranja po Tikkurila Symphony ton karti. Polovina koloranta prikazanog u formuli se koristi za nijansiranje. Nijanse se mogu malo razlikovati od uzoraka boja. Proverite nijansu kada koristite Siro Matt kao završni sloj.

Stepen sjaja:

Puna mat

Građevinski materijal (emisija klasa):

M1

Pokrivenost:

Apsorbovane površine: 7–10 m<sup>2</sup>/l. Ne apsorbovane površine: 3–7 m<sup>2</sup>/l.

Pakovanje konzervi:

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Razređivač:

Voda

Metod primene:

Četka, valjak ili sprej.

Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha:

Za aparat za prskanje koristiti nastavak tipa 0.017" - 0.021".

Suv na prašinu za pola sata. Ponovo premazati posle 1 – 2 sata.

Otpornost na hemikalije:

Otporan na čišćenje vlažnom krpom.

Otpornost na toplotu:

85°C, ISO 4211 – 2 ISO 4211 – 3.

Sadržaj čvrste materije:

U proseku 35 % u zavisnosti od nijanse.

Specifična masa:

U proseku 1.5 kg/l u zavisnosti od nijanse, ISO 2811.

Skladištenje:

Zaštiti od smrzavanja.

Šifra proizvoda:

891



## Siro matt – lateks boja za plafone

MED Sertifikat:

### **DETALJI PRIMENE:**

Uslovi za primenu:

Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80 %.

Priprema:

Neobojene površine:

Uklonite prljavštinu i prašinu sa novih površina. Izravnajte površine sa odgovarajućim punilom, ako je potrebno, I brusite osušenu površinu.

Prethodno obojene površine:

Oprati prethodno obojene površine sa sredstvom za čišćenje i isperite vodom pažljivo. Površinu brusite dok ne postignete mat efekat i uklonite prašinu. Popunite rupe i pukotine sa odgovarajućom punilom I brusite osušenu površinu.

Premazivanje:

Mešati Siro Matt pre upotrebe i razrediti sa vodom, ako je potrebno. Nanesite jedan ili dva sloja sa valjkom, četkom ili sprejom.

Čišćenje alata:

Ukloniti višak boje sa alata pre čišćenja sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke.

Uputstvo za održavanje:

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova. Očistiti površine sa dobro iscedenim sunderom ili krpom koristeći neutralni deterdžent (ph 6 – 8). Nemojte da ostavite površinu mokru posle obrade.

Uputstva za obradu:

Proizvod ostvaruje svoju konačnu čvrstoću i trajnost posle mesec dana pod normalnim uslovima, tako da se površinama mora oprezno rukovati za to vreme. Ako su površine jako prljave I treba da budu očišćene po završetku farbanja, očistite ih lagano vlažnom krpom.

EU VOC 2004/42/EC-  
ograničena vrednost:

(kategorija A/a) 30 g/l (2010). Harmony sadrži VOC max. 30 g/l.

**KLASIFIKACIJE ZA  
BEZBEDNOST I  
ZDRAVLJE u skladu  
sa Regulativom (EC)  
Br.1272/2008:**

Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni List je dostupan na zahtev.

**ZAŠTITA ZA ŽIVOTNU  
SREDINU I  
ODLAGANJE  
OTPADA:  
TRANSPORT:**

Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima.

VAK/ADR-

sre140113/ssa280208/ars010408/mpy251005 /809-s



## Siro matt – lateks boja za plafone

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.