



1 (3)

## Joker


### Joker

**OPIS:** Vodorazrediva akrilna lateks boja, otporna na čišćenje, koja daje prefinjen mat finiše sa blagim sjajem.

**KARAKTERISTIKE PROIZVODA:** Pogodan za farbanje u enterijeru, na malteru, betonu, cigli, kartonskim gipsanim pločama, drvenim površinama, iverici i na ravnim površinama od drvenih vlakana. Pogodan za nove i prethodno ofarbane površine. Nije pogodan za farbanje vrata ili nameštaja.

**PREPORUČENA UPOTREBA:** Za farbanje na plafonima i zidovima u dnevnim sobama, spavaćim sobama i dečjim sobama, kao i salama i drugim sličnim suvim prostorijama.

### TEHNIČKI PODACI:



7 12

Bazne boje: A i C

Paleta boja: Tikkurila Symphony ton karta.

Stepen sjaja: Puna mat

Građevinski materijal (emisija klasa): M1

Pokrivnost: Apсорbovane površine: 10-12m<sup>2</sup>/l. Ne apсорbovane površine: 7-9 m<sup>2</sup>/l.  
Pakovanje konzervi: A i C u 0,225l; 0,9l; 2,7l; 9l; Baza A takođe i u 18l.  
Razređivač: Voda  
Metod primene: Četka, valjak ili sprej.

Za aparat za prskanje koristiti sprej tipa 0.017" - 0.021". Ako je potrebno razrediti sa 10% vode.

Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha: Suv na prašinu za pola sata. Ponovo premazati posle 1 – 2 sata.

Otpornost na hemikalije: Otporan na čišćenje sa hemikalijama i slabim rastvaračima kao što je White Spirit.

Otpornost na toplotu: 85°C, ISO 4211 – 2 ISO 4211 – 3.

Otpornost na moko brisanje: Proizvod podnosi preko 13300 mokrog brisanja, klasa II, ISO 11998.

Sadržaj čvrste materije: U proseku 40 % u zavisnosti od nijanse.



## Joker

Specifična masa: U proseku 1.3 kg/l u zavisnosti od nijanse, ISO 2811.

Skladištenje: Zaštititi od smrzavanja.

Šifra proizvoda: 878\_6001/3

MED Sertifikat:

### **DETALJI PRIMENE:**

Uslovi za primenu: Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80 %.

Priprema: Neobojene površine:  
Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglacati površinu sa pogodnim Tikkurila Presto puniocem i izbrusiti osušenu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Varma Primer.  
Prethodno obojene površine:  
Oprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (deterdžentom za čišćenje) i isprati pažljivo sa vodom. Izbrusiti čvrste i sjajne površine do mat i ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa pogodnim Presto puniocem i izbrusiti suhu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Varma Primer pre premazivanja, ako je potrebno.

Premazivanje: Promešati JOKER dobro pre upotrebe i razblažiti sa vodom, ako je potrebno. Primeniti jedan ili dva sloja premaza sa valjkom, četkom ili sprejom.

Čišćenje alata: Ukloniti višak boje sa alata pre čišćenja sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke.

Uputstvo za održavanje: Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova. Očistiti površine sa suvom četkom ili krpom. Zaprljane površine mogu se očistiti sa vlažnim alatom za čišćenje koristeći neutralni deterdžent (ph 6 – 8). Površinu pažljivo isperite. Postupiti prema uputstvima za razblaživanje deterdženta od proizvođača, kada se priprema rastvor deterdženta.  
Održavati površinu sa pažnjom, trajnost i čvrstina se postiže u proseku za 1 mesec pod normalnim okolnostima. Ako je čišćenje potrebno, koristiti suhu ili vlažnu krpu za čišćenje.

Uputstva za obradu: Površine ofarbane sa Joker bojom mogu biti održavane farbanjem sa istim proizvodom ili sa istim tipom vodo boje. Videti odeljak "Prethodno obojene površine".

EU VOC 2004/42/EC-ograničena vrednost: (kategorija A/a) 30 g/l (2010). Joker sadrži VOC max. 30 g/l.



## Joker

**KLASIFIKACIJE ZA  
BEZBEDNOST I  
ZDRAVLJE u skladu  
sa Regulativom (EC)  
Br.1272/2008:**

Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni List je dostupan na zahtev.

[Tikkurila Joker paint MSDS.pdf](#)

**ZAŠTITA ZA ŽIVOTNU  
SREDINU I  
ODLAGANJE  
OTPADA:  
TRANSPORT:**

Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima.

VAK/ADR-

sre140113/ssa280208/ars010408/mpy251005 /809-s

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.